

INFORMATION BRF BAMBI

2017-05-19

Hej!

Många har efterfrågat kulörer som används i samband med byggnationen av husen då detta saknats i våra pärmar. Därför kommer nu en liten komplettering som ni kan lägga in i era pärmar med materialförteckning samt drift och skötselråd.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Brf Bambi

Therese, Ylva, Fredrik, Robert & Jenny

Materialförteckning

Projekt: Brf Bambi i Lödöse, Rådjursvägen

Följande måleriprodukter har använts	
Innertak:	Caparol supertäck 2 – Fabriksvit. Ingen brytning
Innerväggar:	Caparol Supertäck 7 – kulör S0500-N
Badrum/WC:	Caparol supertäck 20 – Fabriksvit. Ingen brytning
Fasad:	Caparol Intact Bright – Kulör S0500-N

Supertäck 2

Helmatt, reflexfri färg för tak inomhus.



Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Tak inomhus
Materialegenskaper	■ Lågemitterande ■ Hög täckkraft ■ Ger reflexfri yta
Förpackningsstorlekar	1 lit (vit) 3 lit (Vit, Svart) 10 lit (Vit, Takvit S0500-N, Svart)
Kulörer	Vit Takvit S0500-N Svart
Glans	2, helmatt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Sampolymerlatex
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC. Märkt med Ecolabel.

Användning

Ytförberedelse	Lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor, väv mm. Före målning skall ytorna vara torra, fasta och rengöras från smuts och fett. Limfärgsytor nedtvättas och grundas med CapaSol LF. Målade ytor tvättas med målartvätt. Tak och väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra. Kontrollera att sandgrängade tak som inte målats tidigare har bra vidhäftning mot underlaget.
Förtunning	Vatten
Förbrukning	6-8 m ² /liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.



Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +8°C
Torktid	Dammtorr: 1 timme Övermålningsbar: 4 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: 0,017-0,025 inch Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: december 2016

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

Supertäck 7

Matt högtäckande färg för tak och väggar inomhus.



Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Matt högtäckande latexfärg för målning av tak och väggar inomhus.
Materialegenskaper	Tak och väggar inomhus ■ Hög täckkraft ■ Miljömärkt med Ecolabel ■ Rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet
Förpackningsstorlekar	1 liter 3 liter 10 liter
Kulörer	Vit S0500-N Varmvit S0502-Y Bruten Vit 0502-Y Ingår i brytsystem
Glans	7, matt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Sampolymerlatex
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC. Fri från organiska lösningsmedel och ammoniak Märkt med Ecolabel och rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet.

Användning

Ytförberedelse	Lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor, väv mm. Före målning skall ytorna vara torra, fasta och rengöras från smuts och fett. Limfärgsytor nedtvättas och grundas med CapaSol LF. Målade ytor tvättas med Capaclean Målartvätt. Tak och väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra. Där två strykningar krävs kan första strykningen utföras med Supertäck Grund.
Förtunning	Vatten
Förbrukning	6-8 m²/liter



Teknisk information

Applikationsförhållanden

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid

Dammtorr: 1 timme
Övermålningsbar: 4 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påføres med pensel, rulle eller spruta.

Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:

Munstycke: 0,017-0,025 inch

Spruttryck: 150-180 bar

Sprutvinkel: Valfri

Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Råd

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: december 2016

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.

Supertäck 20

Halvmatt högtäckande färg för tak och väggar inomhus.



Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Halvmatt högtäckande latexfärg för målning av tak och väggar inomhus.
Materialegenskaper	Tak och väggar inomhus ■ Hög täckkraft ■ Miljömärkt med Ecolabel ■ Rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet
Förpackningsstorlekar	1 liter 3 liter 10 liter
Kulörer	Vit S0500-N Bruten Vit 0502-Y Ingår i brytsystem
Glans	20, halvmatt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Sampolymerlatex
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC. Fri från organiska lösningsmedel och ammoniak Märkt med Ecolabel och rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet.

Användning

Ytförberedelse	Lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor, väv mm. Före målning skall ytorna vara torra, fasta och rengöras från smuts och fett. Limfärgsytor nedtvättas och grundas med CapaSol LF. Målade ytor tvättas med Capaclean Målartvätt. Tak och väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra. Där två strykningar krävs kan första strykningen utföras med Supertäck Grund. Målas en eller två gånger beroende på underlagets beskaffenhet.
Förtunning	Vatten
Förbrukning	6-8 m ² /liter



Teknisk information

Applikationsförhållanden

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid

Dammtorr: 1 timme
Övermålningsbar: 4 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktøy

Påføres med pensel, rulle eller spruta.

Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:

Munstycke: 0,017-0,025 inch

Spruttryck: 150-180 bar

Sprutvinkel: Valfri

Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Råd

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: december 2016

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska prövningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.

Intact Bright & Intact Solid

Akrylatfärg med exceptionellt god glans- och kulörstabilitet.



Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Trätor utomhus.
Materialegenskaper	■ Excetionellt god glans- och kulörstabilitet ■ Självrengörande (Intact Bright) ■ 2 skikt räcker
Förpackningsstorlekar	1 liter 3 liter 10 liter
Kulörer	Vit/Bas 1 (Intact Bright/Intact Solid) Bas 2 (Intact Solid) Bas 3 (Intact Solid) Svart (Intact Solid) Ingår i brytsystem
Glans	25, halvmatt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Akrylat
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/e): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	Intact Bright och Intact Solid används med fördel på trä- och cementfiberskivor utomhus På omålat trä kan Intact Bright eller Intact Solid i kombination med Intact Primer användas för komplett målning med endast 2 skikt, som når upp till samma skydd och hållighet som ett traditionellt 3 skikts system. Före målning skall ytorna vara torra, max 16% fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Nya trätor oljas på utsatta ställen, som skarvar, ändträ mm, med Grundolja LF därefter grundas med Intact Primer alt. Fasadgrund LF och till sist målas en till två gånger med Intact Bright/Intact Solid beroende på använd grundfärg. Målade ytor tvättas med fasadvätt, skrapas, bara trätor grundas och därefter målas, beroende på ytornas kondition, en eller två gånger med Intact Bright/Intact Solid.
----------------	--



Förtunning	Vatten
Förbrukning	6-7 m ² /liter
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +8°C på underlag, material och omgivande luft
Torktid	Dammtorr: 1 timme Övermålningsbar: 3 timmar Genomtorr: flera dygn (Torktid vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta. Vid användning av rulle eller spruta på trä skall efterslätning ske med pensel. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: Linjemunstycke W1502, W1504 eller Linelacer 315 Spruttryck: 140-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk informasjon · utgåva: juni 2016

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska prövningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparo.se.

Skötselråd för tak och väggar i torra utrymmen inomhus

Var försiktig med den nymålade ytan, den fulla tåligheten uppnås först efter fullständig genomhärdning som kan ta upp till ett par veckor.

Vid rengöring av helmatta ytor skall stor försiktighet iakttas eftersom ytan vid gnidning blir uppolerad och ger en blank yta. Vid nedsmutsning av större ytor är ommålning att föredra. Mindre fläckar kan rengöras med en svamp väl fuktad med ett rumstempererat mildt rengöringsmedel. Efteråt baddas med rent vatten för att avlägsna tvättilösningen.

Väggar med glans 5 eller högre rengörs med ett mildt alkaliskt rengöringsmedel, doserat enligt leverantörens rekommendation, som avsköljs rikligt med vatten. Akrylatfärger som Supertäck 7 Plus, Supertäck 20 Plus och Latex Gloss 60 tål upprepad rengöring bättre än andra latexfärger.

Repor efter metall kan avlägsnas med ett radergummi. På fläckar som inte går bort med rengöringsmedel kan man försiktigt prova att badda med lacknafta. Använd inte T-sprit eller andra starkare lösningsmedel eftersom dessa löser upp färgfilmen.



Skötselråd för träytor utomhus som målats med täckande färger.

Var försiktig med den nymålade ytan innan genomhärdningstiden är slut vilket kan ta flera dygn.

Ytor som nedsmutsats genom föroreningar från regn och omgivande miljö tvättas med ett mildt rengöringsmedel, doserat enligt leverantörens rekommendation. Lägg på tvättvätskan med mjuk borste eller pensel. Skölj rikligt med vatten. Använd inte högtryckstvätt.

Har ytorna blivit utsatta av påväxt av alger och mögel används medel som är avsedda för att avlägsna beväxning på denna typ av yta. När denna behandling utförts tvättas vid behov enligt ovan.

När ytorna blivit nedbrutna, kriter och suger upp vatten är detta en indikation att dessa är i behov av ommålning.

Vid skador på det målade färgskiktet skall dessa åtgärdas snarast så att den målade ytan får den förväntade livslängden.